



(Rost, Walzhaut, Verunreinigungen und Rauheit) beeinflusst.

Die Oberfläche muss frei sein von sichtbaren Verschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Schmutz Zunder, Rost und/ oder losen Beschichtungen, so dass verbleibende Spuren allenfalls noch als leichte, fleckige oder streifige Schattierungen zu erkennen sind. Um eine gute Haftung der Beschichtungsstoffe sicherzustellen muss außerdem eine gleichmäßige Aufrauung der Oberfläche erfolgen.

Die **Oberflächenvorbereitung** ist ein wichtiger, qualitätsrelevanter Hilfsprozess der Beschichtung. Die zu beachtenden Prozessschritte sind nachfolgend kurz zusammengestellt und unter dem entsprechenden Stichwort detailliert beschrieben:

- **Vorbereiten von Schweißnähten**, Kanten und anderen Flächen mit Oberflächenunregelmäßigkeiten nach ISO 8501-3
  - Der jeweils erforderliche Vorbereitungsgrad wird auf Basis der **Korrosionsschutzklasse** entsprechend nachfolgender Tabelle abgeleitet.

Schutzdauer des Korrosionsschutzes <sup>a</sup>	Korrosivitätskategorie <sup>b</sup>	Vorbereitungsgrad
> 15 Jahre	C1	P1
	C2 bis C3	P2
	Oberhalb C3	P2 oder P3 wie festgelegt
5 Jahre bis 15 Jahre	C1 bis C3	P1
	Oberhalb C3	P2
< 5 Jahre	C1 bis C4	P1
	C5 – Im	P2

<sup>a b</sup> Schutzdauer des Korrosionsschutzes und Korrosivitätskategorie nach EN ISO 12944 oder EN ISO 14713-1 je nach Anwendungsfall.

**Bild 1:** Vorbereitungsgrad (entspricht DIN EN 1090-2, Tabelle 22)

- Sofern im Arbeitsplan nicht gesondert festgelegt, gilt Vorbereitungsgrad **P2** (siehe Tabelle 1) .. - Für P3 wird ggf. bei Anwendung eine eigene Arbeitsanweisung erstellt.
  - Dieser Vorbereitungsschritt erfolgt im Anschluss an die jeweilige Bearbeitung (z.B. nach dem Schweißen)
- **Herstellen einer definierten Beschichtungsgrundlage**
    - Die Oberflächenvorbereitung erfolgt zeitnah vor dem Beschichten durch Strahlen mit Strahlgrad **SA 2 ½**
    - Nach dem Strahlen werden die Oberflächen von losem Staub und Rückständen gereinigt.
  - **Bewerten der vorbereiteten Oberflächen**
    - Überprüfung und Bewertung der vorbereiteten Oberflächen bezüglich Reinheit und Rauheit im Hinblick auf die weitere Beschichtung erfolgt auf der Basis von Vergleichsmustern.

**Besonderheiten bei Bauteilen zum Feuerverzinken:**

- Erfolgt Beizen vor dem Verzinken, werden alle Schweißnahtfugen vor dem Beizen abgedichtet. Eingeschlossene Hohlräume erhalten Entlüftungs- und Entwässerungsbohrungen.
- Die angelieferten Bauteile werden stichprobenartig geprüft und die Prüfung auf dem Lieferschein dokumentiert.

## 3.2. Beschichten

Zeitnah nach dem Abschluss der spezifikationsgerechten Oberflächenvorbereitung erfolgt das eigentliche Beschichten der Bauteile in einer gut belüfteten, vor Witterungseinflüssen geschützten und beheizbaren Halle. Die Spritzarbeiten werden in speziell ausgestatteten Bereichen ausgeführt so dass sichergestellt ist, dass Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz-Vorgaben eingehalten werden und keine Beeinflussung der Beschichtungsergebnisse durch Umwelteinflüsse (z.B. Staub, Sprühnebel benachbarter Arbeitsplätze o.ä.) auftritt. Umgebungsbedingungen wie Lufttemperatur, Bauteiltemperatur, Taupunkt und Luftfeuchtigkeit werden täglich und ggf. bauteilbezogen (bei Bauteilen, die der Produktnorm EN 1090 unterliegen) gemessen.

Vor dem Beschichten wird kontrolliert ob die Oberflächen staubfrei und trocken sind und die Bauteiltemperatur (auch an dickeren Stellen) den Anforderungen ( $\geq 3^\circ$  oberhalb des Taupunkts) entspricht.

Falls erforderlich werden auszusparende Bereiche entsprechend den Vorgaben abgeklebt. Die Trockenzeit der einzelnen Schichten richtet sich nach den Angaben des Beschichtungstoffherstellers.

### Beschichtungsstoffe

Die Beschichtungsstoffe werden auf der Grundlage der DIN EN ISO 12944-5 entsprechend den Anforderungen ausgewählt und die Bestellung erfolgt gemäß Spezifikation unter Berücksichtigung geltender Regelwerke. Im Wareneingang wird die Lieferung auf Übereinstimmung mit der Bestellung, Gebindezustand, Temperatur und Vorhandensein der Produktdatenblätter überprüft.

Die Lagerung erfolgt entsprechend den Herstellerempfehlungen in einer beheizbaren Halle. Bei der Aufbereitung und Verarbeitung werden die Vorgaben der jeweiligen Datenblätter berücksichtigt.

### Applikation

Zum Auftragen der Beschichtungsstoffe werden i.d.R. folgende Verfahren eingesetzt:

- **Streichen** mittels Ringpinsel zum Vorlegen von Kanten, Schweißnähten und schwer zugänglichen Stellen.  
Der Auftrag erfolgt in gleichmäßigen Zügen zuerst in einer Richtung und anschließend in Querrichtung.  
Nach Abschluss der Streicharbeiten wird der Pinsel mit Verdünnung gereinigt.
- **Rollen** mit Perlonplüschrollen  
Die Größe der Rolle richtet sich nach der zu beschichtenden Fläche und der Geometrie des Bauteils.  
Grundbeschichtungen werden grundsätzlich nur dann mit der Rolle aufgetragen, wenn die Spezifikation dies fordert.
- **Spritzen** durch Applikation im Kreuzgang.  
Der Abstand der Spritzpistole zum Substrat beträgt in der Regel 200 mm bei einem Winkel von  $\sim 90^\circ$ .  
Diese maschinelle Applikation wird standardmäßig eingesetzt sofern nicht ausdrücklich in der Spezifikation abweichend festgelegt oder auf Grund von Bauteilgeometrie oder Ausgangsbedingungen (z.B. Reparaturbeschichtung, Baustellen, ...) nicht

machbar.

- Vor Arbeitsbeginn wird eine Sichtkontrolle der Applikationsgeräte (Düsen, Schläuche, Volumenfluss) durchgeführt und das Vorhandensein von .. ggf. erforderlicher Kontrollmittel überprüft. Bei Messung der Nassschichtdicke (erforderlich bei Bauteilen aus dem Geltungsbereich der EN 1090) wird der .. Nassfilmkamm nach jeder Messung mit einem Tuch gesäubert und, nach Beendigung der Arbeiten, 1xtäglich intensiv mit Lösungsmittel gereinigt.

Generell ist zu beachten: ● Werden Bauteile nach dem Beschichten geschweißt, wird in einem Abstand von 100 mm zur Schweißnaht nicht beschichtet.

..... ● Werden mehrere Beschichtungen aufgebracht, werden unterschiedliche Farbschattierungen verwendet.

..... Entscheidend für die Endabnahme der Farbe ist die Übereinstimmung mit der spezifizierten RAL-Farbnummer bzw. dem Farbmuster (falls vorhanden)

### 3.3 Kontrolle/ Prüfung

- Die einzelnen Arbeitsschritte bei der Vorbereitung und Applikation der Beschichtung werden von den ausführenden Mitarbeitern durchgängig in Werker selbstkontrolle überprüft und mit Unterschrift auf dem Arbeitsplan bestätigt.
- **Während der Verarbeitung wird die Beschichtung kontinuierlich auf Gleichmäßigkeit, Überlappung, Poren und Fehlstellen kontrolliert.**
- Sofern gefordert (z.B. Bauteile nach EN 1090) wird die Nassschichtdicke kontrolliert. Die Funktion des Nassfilmkammes wird regelmäßig durch den Beschichter geprüft.
- Falls erforderlich wird das Aussehen der fertigen Beschichtung nach Vergleichsmuster (Farbe, Struktur, ...) bewertet.
- Zur Prüfung der Haftfestigkeit der Beschichtung wird ggf. eine [Gitterschnittprüfung](#) an einem Vergleichsteil durchgeführt um die Haftfestigkeit entsprechend Güteklasse „Gt 0“ zu verifizieren.
- Es werden ausschließlich kalibrierte Prüf- und Messmittel verwendet, die regelmäßig kontrolliert werden.
- Die Endabnahme von Korrosionsschutzbeschichtungen erfolgt durch den Korrosionsschutzbeauftragten oder in direkter Abstimmung mit ihm durch eine entsprechend eingewiesene Vertretung.
- Eventuell festgestellte Mängel oder Fehlstellen werden bei „Design“-Lackierungen (ohne Anforderungen an den Korrosionsschutz) vom Lackierer in Eigenverantwortung nachgearbeitet. Bei Korrosionsschutzlackierungen erfolgt die Nacharbeit in Abstimmung mit dem Korrosionsschutzbeauftragten.

# 4. Dokumentation

Die Dokumentation der Beschichtungsarbeiten erfolgt in einem [Beschichtungsprotokoll](#). Art und Umfang der Dokumentation richten sich nach den spezifizierten Anforderungen an die Beschichtung, ggf. wird für die Messung der Trockenschichtdicken ein elektronisches Meßprotokoll mittels vorhandenen Messgerätes mitgeführt.

Die Witterungsbedingungen werden durch die Aufsichtsperson auf dem Prüfbericht vermerkt. Bei Aufträgen im Regelungsbereich der EN 1090 wird die Temperatur-Messung prozessbegleitend (unter Berücksichtigung der Vorgaben von Bauteiltemperatur und Taupunkt) durchgeführt und der Mittelwert ins Beschichtungsprotokoll übernommen.

# 5. Änderungsübersicht

Datum	Geändert durch	Stichwortartige Beschreibung der Änderungen	Version

+++++  
**Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist im Intranet unserer Firma abgelegt.  
 Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Änderungsdienst**

[PB, oberflaechen, 1090](#)

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: [https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:prozessbeschreibungen:beschichten\\_pb\\_75-5](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:prozessbeschreibungen:beschichten_pb_75-5)

Last update: **2025/08/28 12:40**

